DECAPANTE GEL

Contenido	Art. Nº	U/E
2,5L	**0890 132 250**	1

Datos técnicos		
Densidad		1,02 g/cm^3
Punto ignición		30°C
Valor PH		6,5
Temperatura aplicación		superior a +5°C
Rendimiento		aprox 300-100 ml/m^2
Tiempo actuación	barniz de 1 componente	aprox. 15-30 min.
	barniz de 2 componentes	hasta 10 hrs
Caducidad		hasta 24 meses en envase original cerrado

Aplicaciones

Adecuado para eliminar pinturas y barnices sobre bases resistentes a disolventes, como madera, metal y yeso.
Ideal para la eliminación de barnices, esmaltes, pinturas de resina sintética, pinturas de dispersión, pinturas de látex y acrílicas, restos de masillas, adhesivos , espumas de PU y lacas de poliuretano de 1 y 2 componentes.
NOTA: Uso limitado en sistemas de revestimientos de 2 componentes. No apto para epoxis en general.

Consumos

Se recomienda prueba previa antes de cualquier aplicación completa.
Tapar bien las superficies de plástico y que no deban ser decapadas.
Podrían producirse pequeños cambios en el color natural de la piedra (granitos y similares).

Decapante listo al uso en base disolvente de color beige

Características

- Con baja evaporación y profunda penetración en el poro.
- De aspecto viscoso tipo gelatina.
- Libre de hidrocarburos clorados, diclorimetano y hidrocarburos aromáticos.

Ventajas

- Elevado y efectivo efecto penetrante en las piezas a tratar.
- Su aspecto y densidad proporciona una mejor aplicación incluso en superficies verticales.

Beneficio

- Con el grosor adecuado de decapante y tiempo de espera indicado, puede decapar tantas manos de pintura como haya en la pieza a tratar en una sola aplicación.

Modo de empleo

Aplicar el producto de manera uniforme y abundantemente con una brocha (que no sea de cerdas de plástico), y dejar actuar el producto. Tras su aplicación cubrir el producto con una fina película de plástico. El tiempo de aplicación puede variar dependiendo de las capas y producto a decapar.
Una vez el producto comprobamos que ha decapado todo lo deseado, retirar la capa disuelta con una espátula.
A mayor capa de decapante mayor capacidad de penetración y rapidez de la decapación. Repetir el proceso en el caso que la capa sea muy gruesa o sea necesario.
Una vez finalizado el proceso de decapación, se recomienda limpiar la pieza si es resistente a soluciones ácidas con limpiador selective (Art.N° 0893 585 751). En el caso que no sea resistente limpiar restos de pintura en perfiles, esquinas, curvaturas y poros de la madera con espátuala para masillas.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MWE 05/16 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.